

ОПИСАНИЕ (DESCRIPTION)

Общая толщина	EN ISO 24346	мм	2.00
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	мм	0.70
Вес	EN ISO 23997	г/м ²	2635
Ширина рулона	EN ISO 24341	см	200
Длина рулона	EN ISO 24341	м	25

КЛАССИФИКАЦИЯ (CLASSIFICATION)

Стандарт / Спецификация продукта	-	-	EN ISO 10582
Европейская классификация	EN ISO 10874	класс	34 - 43
Пожарные характеристики	EN 13 501-1	класс	Bfl-s1
Статический электрический потенциал	EN 1815	кВ	< 2
Сопротивление скольжению (влажная среда): тест на рампе с маслом	EN 16165 прил. В	класс	R10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (PERFORMANCE)

Износостойкость	EN 660.2	мм ³	≤ 2.0
Группа износостойкости	-	группа	T
Содержание связующего вещества	ISO 10582	Тип	I
Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Стабильность размеров (среднее)	-	%	0.08

измеренное значение)			
Остаточная деформация (требование)	EN ISO 24343-1	мм	≤ 0.10
Остаточная деформация (среднее измеренное значение)	-	мм	≈ 0.03
Изоляция ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	8
Испытание на роликовые кресла (тип W)	ISO 4918	-	Соответствует (OK)
Теплопроводность	EN ISO 10456	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN ISO 105 - B02	степень	≥ 6
Обработка поверхности	-	-	Protecsol® 2
Устойчивость к химическим продуктам	EN ISO 26987	-	Соответствует (OK)
Антибактериальная активность (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99 % Сдерживает рост
Противовирусная активность (коронавирус человека 229E) (1)	ISO 21702	-	99.7% через 2 часа
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ / КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ			
Летучие органические соединения (TVOC) через 28 дней	ISO 16000-6	мкг/м³	< 10
Сертификация	-	-	Floorscore®
МАРКИРОВКА CE (CE MARKING)			
Соответствие стандарту	EN 14041	-	Подтверждено

(1) Внедрение эффективного режима очистки является лучшей защитой от инфекций.