

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина	EN ISO 24346	мм	3.35
Толщина износостойкого слоя	EN ISO 24340	мм	0.65
Вес	EN ISO 23997	г/м²	2825
Ширина рулона	EN ISO 24341	см	200
Длина рулона	EN ISO 24341	м	25
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Норматив / Спецификация продукта	-	-	EN 651
Европейская классификация	EN ISO 10874	класс	34 - 42
Пожарная классификация	EN 13 501-1	класс	Bfl-s1
Статический электрический потенциал	EN 1815	кВ	< 2
Сопротивление скольжению во влажной среде: испытание на рампе с маслом	EN 16165:2021 – Приложение В (DIN 51 130)	класс	R10
ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Износостойкость	EN 660.2	мм³	≤ 2.00
Группа износостойкости	-	группа	T
Стабильность размеров	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Остаточная деформация (требование)	EN ISO 24343-1	мм	≤ 0.20
Остаточная деформация (среднее измеренное значение)	-	мм	≈ 0.08
Звукоизоляция ударного шума	EN ISO 717-2	дБ	19

Испытание на кресло на роликах (тип W)	ISO 4918	-	Соответствует (ОК)
Теплопроводность	EN ISO 10456	Вт/(м·К)	0.25
Цветостойкость	EN ISO 105 - B02	степень	≥ 6
Обработка поверхности	-	-	Protecsol® 2
Устойчивость к химическим продуктам	EN ISO 26987	-	Соответствует (ОК)
Антибактериальная активность (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99 % Сдерживает рост
Противовирусная активность (коронавирус человека 229Е) (1)	ISO 21702	-	99.7% через 2 ч

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА / КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

TVOC (летучие органические соединения) через 28 дней	ISO 16000-6	мкг/м³	< 10
Сертификация	-	-	Floorscore®

МАРКИРОВКА CE

Декларация соответствия	EN 14041	-	Соответствует
-------------------------	----------	---	----------------------